

DMH 330 EPDM peroxyd Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

Mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Bedingung	Norm	Einheit	Einheit	Einheit
Farbe				schwarz	schwarz
Härte	23°C	ISO 868	Shore A	85 ± 5	Shore A 85 ± 5
Spannung bei 100%	23°C	DIN 53 504	MPa		psi
Reißfestigkeit	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 12	psi ≥ 1740
Reißdehnung	23°C	DIN 53 504	%	≥ 80	% ≥ 80
Weiterreißwiderstand	23°C	DIN ISO 34-1	kN/m	≥ 10	lbf/inch ≥ 55
Spezifisches Gewicht	23°C	ISO 1183	kg/m ³	1220	g/cm ³ 1,22
Rückprallelastizität	23°C	DIN 53 512	%	37	% 37
Abrieb	23°C	DIN 53 516	mm ³	140	mm ³ 140
Druckverformungsrest	*	ISO 815	%	≤ 7	% ≤ 7
Druckverformungsrest	**	ISO 815	%	≤ 7	% ≤ 7
Druckverformungsrest	***	ISO 815	%		%
Untere Anwendungstemperatur			°C	-45	°F -49
Obere Anwendungstemperatur			°C	130	°F 266
Obere Anwendungstemperatur bei Wasserdampf			°C	130	°F 266
Obere Anwendungstemperatur bei Heißluft, kurzfristig			°C	180	°F 356

* 24h 70°C 25% def.

** 24h 100°C 25% def.

*** 24h 150°C 25% def.

Chemische Eigenschaften

Copolymer basierend auf Ethylen, Propylen und Dien Kautschuk

Beständig gegenüber (heißem) Wasser, Säuren, Basen, Laugen, Ketonen, Bremsflüssigkeiten basierend auf

Polyglykol

Nicht beständig gegenüber aliphatischen, aromatischen und chlorinierten Kohlenwasserstoffen, Fetten, Treibstoffen

Detaillierte Informationen über Beständigkeiten in verschiedenen Chemikalien siehe DMH Chemical Resistance Guide

DMH GmbH

revision:03-2014

DMH Dichtungs- und Maschinenhandel GmbH

A-8772 Traboch  Industriepark West 11

T: +43 (0)3833/200 60-0  F: +43 (0)3833/200 60-500

E: office@dmh.at  www.dmh.at



DMH EPDM peroxyd Ethylene propylene diene rubber

Mechanical, Physical and Thermal Properties

properties	condition	standard	unit	unit	unit
colour				black	black
hardness	23°C	ISO 868	Shore A	85 ± 5	85 ± 5
modulus 100%	23°C	DIN 53 504	MPa		psi
tensile strength	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 12	psi
elongation at break	23°C	DIN 53 504	%	≥ 80	%
tear strength	23°C	DIN ISO 34-1	kN/m	≥ 10	lbf/inch
spec. gravity	23°C	ISO 1183	kg/m ³	1220	g/cm ³
rebound elasticity	23°C	DIN 53 512	%	37	%
abrasion	23°C	DIN 53 516	mm ³	140	mm ³
compression set	*	ISO 815	%	≤ 7	%
compression set	**	ISO 815	%	≤ 7	%
compression set	***	ISO 815	%		%
minimum service temperature			°C	-45	°F
maximum service temperature			°C	130	°F
temp. max water/steam			°C	130	°F
temp. max hot air, short			°C	180	°F

* 24h 70°C 25% def.

** 24h 100°C 25% def.

*** 24h 150°C 25% def.

Chemical Properties

Copolymer, based on ethylene, propylene and diene

Resistant to: (hot) water, acids, bases, ketones, brake fluids based on polyglycols and lyes

Not resistant to: aliphatic, aromatic and chlorinated hydrocarbons, greases and fuels

Detailed information concerning chemical resistance see DMH Chemical Resistance Guide

DMH GmbH

revision: 03-2014

DMH Dichtungs- und Maschinenhandel GmbH

A-8772 Traboch  Industriepark West 11

T: +43 (0)3833/200 60-0  F: +43 (0)3833/200 60-500

E: office@dmh.at  www.dmh.at

