

## DMH 150 LT-PU

Tieftemperatur Polyurethan

### Mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Bedingung	Norm	Einheit	Einheit	Einheit	
Farbe				dunkelblau	dunkelblau	
Härte	23°C	ISO 868	Shore A	<b>94 ± 2</b>	Shore A	<b>94 ± 2</b>
Härte	23°C	ISO 868	Shore D	<b>47 ± 3</b>	Shore D	<b>47 ± 3</b>
Modulus 100%	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ <b>12</b>	psi	≥ <b>1740</b>
Modulus 300 %	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ <b>22</b>	psi	≥ <b>3190</b>
Reißfestigkeit	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ <b>50</b>	psi	≥ <b>7250</b>
Reißdehnung	23°C	DIN 53 504	%	≥ <b>550</b>	%	≥ <b>550</b>
Weiterreißwiderstand	23°C	DIN ISO 34-1	kN/m	≥ <b>80</b>	lbf/inch	≥ <b>450</b>
Spezifisches Gewicht	23°C	ISO 1183	kg/m <sup>3</sup>	<b>1170</b>	g/cm <sup>3</sup>	<b>1,17</b>
Abrieb		DIN 53 516	mm <sup>3</sup>	<b>17</b>	mm <sup>3</sup>	<b>17</b>
Druckverformungsrest	*	ISO 815	%	≤ <b>27</b>	%	≤ <b>27</b>
Druckverformungsrest	**	ISO 815	%	≤ <b>33</b>	%	≤ <b>33</b>
Untere Anwendungstemperatur			°C	<b>-50</b>	°F	<b>-58</b>
Obere Anwendungstemperatur			°C	<b>110</b>	°F	<b>230</b>

\* 24h 70°C 25% def.

\*\* 24h 100°C 25% def.

### Chemische Eigenschaften

Copolymer, basierend auf aromatischen Isocyanaten und Diolen

Beständig gegenüber Ölen, Wasser, Ozon

Nicht beständig gegenüber konz. Säuren und Basen, konz. Alkoholen und aromatischen Lösungsmitteln

Detaillierte Informationen über Beständigkeiten in verschiedenen Chemikalien siehe DMH Chemical Resistance Guide

DMH GmbH

revision: 03-2014

#### DMH Dichtungs- und Maschinenhandel GmbH

A-8772 Traboch  Industriepark West 11

T: +43 (0)3833/200 60-0  F: +43 (0)3833/200 60-500

E: office@dmh.at  www.dmh.at



## DMH 150 LT-PU low-temperature PU

### Mechanical, Physical and Thermal Properties

properties	condition	standard	unit	unit	unit
colour				darkblue	darkblue
hardness	23°C	ISO 868	Shore A	<b>94 ± 2</b>	Shore A <b>94 ± 2</b>
hardness	23°C	ISO 868	Shore D	<b>47 ± 3</b>	Shore D <b>47 ± 3</b>
modulus 100%	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ <b>12</b>	psi ≥ <b>1740</b>
modulus 300 %	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ <b>22</b>	psi ≥ <b>3190</b>
tensile strength	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ <b>50</b>	psi ≥ <b>7250</b>
elongation at break	23°C	DIN 53 504	%	≥ <b>550</b>	% ≥ <b>550</b>
tear strength	23°C	DIN ISO 34-1	kN/m	≥ <b>80</b>	lbf/inch ≥ <b>450</b>
spec. gravity	23°C	ISO 1183	kg/m <sup>3</sup>	<b>1170</b>	g/cm <sup>3</sup> <b>1,17</b>
abrasion	23°C	DIN 53 516	mm <sup>3</sup>	<b>17</b>	mm <sup>3</sup> <b>17</b>
compression set	*	ISO 815	%	≤ <b>27</b>	% ≤ <b>27</b>
compression set	**	ISO 815	%	≤ <b>33</b>	% ≤ <b>33</b>
minimum service temperature			°C	<b>-50</b>	°F <b>-58</b>
maximum service temperature			°C	<b>110</b>	°F <b>230</b>

\* 24h 70°C 25% def.

\*\* 24h 100°C 25% def.

### Chemical Properties

Copolymer, based on aromatic isocyanate and diols

Resistant to oil, water, ozone

Not resistant to conc. acids, conc. lyes, conc. alcohols and aromatic solvents

Detailed information concerning chemical resistance see DMH Chemical Resistance Guide

DMH GmbH

revision: 03-2014

**DMH Dichtungs- und Maschinenhandel GmbH**

A-8772 Traboch  Industriepark West 11

T: +43 (0)3833/200 60-0  F: +43 (0)3833/200 60-500

E: office@dmh.at  www.dmh.at

